

ФТОРКАРБОНОВАЯ СМОЛА RF-300



安徽中恩化工有限公司
Anhui Sinograce Chemical Co., Ltd.
www.sinogracechem.com 0551-63459511

СПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС

Технические данные

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость
Угол контакта с водой: 140-150°
Продолжительность: 1 ~ 3 месяца
Растворитель: петролейный эфир
Площадь покрытия: ~ 1,0 м² / 100 мл
Сухое время: 10-15 мин. И т. Д.



Состав:

ВЕЩЕСТВО	CAS	% по весу
Нано-фтор-силиконовый сополимер	запатентовано	5±1
Нефтяной эфир	101316-46-5	95±1

Физические и хим свойства:

Запах: Слабый
Внешний вид: прозрачная жидкость
Точка кипения: 60 ~ 90 °C
Плотность: 0,68-0,70 г / мл
Растворимость: органический растворитель
можно использовать для эфира, хлороформа, нефти и т. Д.
Плотность паров: 2,50

Упаковка, хранение и транспортировка:

Доступен в 25 л / бочка
Срок хранения: 12 ~ 24 месяца в тенистом и сухом месте

Производитель:

Anhui Sinograce Chemical Co., Ltd
Address: Feixi Rd., Shushan Dist. Hefei city, Anhui province, China.
Telephone Number: 86-0551-63459511
Fax number: 86-0551-63668835
E-mail: sinograce02@sinogracechem.com