



# Общество с Ограниченной Ответственностью «СПЕЦКОМПЛЕКТСЕРВИС»

р/сч. 40702810306000100388 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, к/сч. 30101810445250000360 БИК 044525360

ИНН 7730556820 | КПП 504701001 | ОГРН 1077746707180 | ОКПО 99583975

Юридический и фактический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.1, эт/пом/каб 2/35/226

Телефон: +7 (495) 721 88 26 | +7 (985) 761 39 02 | +7 (916) 708 61 86

E-mail: info@sk-servis.com; www.sk-servis.com

## Информация о продукте GLAZINGMOUNT 400

**Описание** Двусторонне самоклеящаяся, с высокой степенью сжатия лента из полиуретанового пенопласта.

**Применение** Применяется в качестве дистанционного элемента в области строительства фасадов и оконостроения.

Характеристика продукта	
Основа	Полиуретан
Клей	Акрилат
Цвет	Антрацит
Защитное покрытие	Пленка, голубая
Объемный вес DIN EN ISO 845	425 кг/м <sup>3</sup>
Твердость по Шору (ASTM D 2240)	42 по Шору А
Прочность на сжатие при 10% (DIN 53 577)	30 Н/ см <sup>2</sup>
Теплопроводность (DIN 52 612)	0,08 W/mK
Динамическая клейкость при растяжении при +20°C (VITO-Prüfanw. 008)	30 Н/см <sup>2</sup>
Динамическая клейкость при сдвиге при +20°C (VITO-Prüfanw. 009)	30 Н/см <sup>2</sup>
Статическая прочность на сдвиг при: + 20°C и 5 Н/6,25см <sup>2</sup> нагрузка + 20°C и 15 Н/6,25см <sup>2</sup> нагрузка по DIN EN 1943 (AFERA 4012)	2000 час. 4 час.
Температуростойкость	-40°C до +80°C
Погодостойкость	хорошая
УФ-стойкость	хорошая